

## DEBO® 德斑·金属防火板性能报告

性能		单位	测试标准 (HGF)	测试结果
耐沸水	质量增加	%	≤12.2	7.3
	厚度增加	%	≤15.6	10.7
	外观	级	不低于4	1
耐干热	外观光泽	级	不低于3	1
	其他	级	不低于4	1
耐污染		级	不低于4	1
抗拉强度		MPa	≥60.0	81.3
抗大球冲击	落球高度	cm	100	100
	凹坑直径	mm	≤10	4.98-5.64
耐划痕		级	≥3	3
尺寸稳定性	纵向	%	≤0.62	0.21
	横向	%	≤1.12	0.24
甲醛释放量		mg/m <sup>3</sup>	E <sub>1</sub> ≤0.124	0.030

### 测试依据

GB/T 7911-2013《热固性树脂浸渍纸高压装饰层积板 (HPL)》

GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》

### DEBO 中国

A: 深圳市福田区新天世纪商务中心B座1905

T: +86 755 29822199 E: sales@risewell.cn

www.debolaminate.cn www.compactfiberboard.cn



关注我们